

Prohlášení o vlastnostech č. 2653/14

Identifikační kód typu výrobku: Venkovní dřevěné terasy REAL DECK z exotického dřeva

Typ: Venkovní dřevěné terasy REAL DECK z exotického dřeva s povrchem jemná drážka, hrubá drážka, hladké

Zamýšlené použití: Dřevěné terasy REAL DECK – masivní dřevěné terasy z exotických dřevin, bez povrchové úpravy pro použití v exteriéru.

Dovozce a 1 distributor: AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 - Vysočany

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: *Systém 3*

Oznámený subjekt: *Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p., OS 1393, určil typ výrobku na základě zkoušky typu podle systému 3 a vydal Protokol o zkoušce typu 2653/14.*

Dřevina	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hustota (kg/m ³)	Tvrдость (N/mm ²)	Sesychání (%) Radiál / tangenciál
Bangkirai	25,0	145,0	900 - 1100	68	8,1 / 14,0
Massaranduba	21,0 25,0	145,0 145,0	900 - 1100	92	6,3 / 9,4
Bukit	18 19	140 90	560 - 870	63	11,3 / 14,1
Bukit s perem a drážkou	28,0	145,0	560 - 870	63	11,3 / 14,1
Merbau Clip	22,0	140,0	700 - 900	70	6,4 / 7,7
Merbau	25,0	145,0	700 - 900	70	6,4 / 7,7
Garapa	25,0	145,0	750 - 880	75	4,0 / 8,0
Ipe	21,0	145,0	960 - 1100	30/36	4,3 / 7,2
Teak barský s perem a drážkou	20,0	125,0	480 - 860	28	2,7 / 5,0
Teak jávský	20,0	120,0	480 - 860	28	2,7 / 5,0


Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Deklarovaná hodnota
Vlhkost	EN 13183-1	17±1 %
Tloušťka	EN 13647	21 mm
Šířka	EN 13647	145 mm

NPD = bez deklaráce

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost dovozce.

Podepsáno za dovozce jeho jménem:

.....
(místo a datum vydání)


vše kolem dřeva
 Poděbradská 574/40, Praha 9 - Vysočany, 190 00
 Tel.: 283 933 452 Fax: 283 933 406
 DIČ: CZ25349929 IČO: 25349929

.....
(jméno, funkce a podpis)