

Materiál

Jednostranně lepicí syntetická polyesterová fólie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je zakryté hnědým papírem se silikonovou úpravou povrchu.

Provedení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: bílá

Rozměry

Tloušťka bez lineru (mm)	0,29
Délka v roli (m)	25

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Přidrzná síla (na oceli po 24 hod.)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
UV odolnost		12 měsíců (střední Evropa)
Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd		> 18m
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +40 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovací doba		12 měsíců

Příprava podkladu

- Podkladní plochy musí být suché, bez námrazy, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Doporučení

- Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách za mrazu pokud je splněna podmínka, že je podklad suchý a bez námrazy.

Tipy

Díky nízké tloušťce fólie může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečně zakrýt, které je odolné vůči mechanickému poškození.

Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.



ME315

Fólie na spoje a prostupy Ext.



Použití

illbruck fólie ME315 slouží k vodotěsnému utěsnění spár a spojů v exteriéru, ale i interiéru. Fólie je UV a povětrnosti odolná.

Typické použití: utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), přeplátování spojů izolačních fólií na fasádách a v konstrukcích střech.

Hlavní přednosti

- odolná vůči povětrnosti
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Technický servis

Tremco illbruck má tým zkušených obchodně technických zástupců, kteří poskytují pomoc při výběru a specifikaci výrobků. Pro podrobné informace a poradenství kontaktujte je nebo zákaznický servis.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz